

TAIF Lubricants

TAIF BEAT CLP

ОПИСАНИЕ

Смазочные материалы для редукторов и подшипников на основе базовых компонентов I группы (по классификации API) и технологичного пакета присадок, обеспечивающего высокий уровень противозадирных, антиокислительных, антикоррозионных, антипенных и деэмульгирующих свойств, а также защиту оборудования от микропиттинга при высоких нагрузках.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

DIN 51517-3 (CLP)

ISO 12925-1 (CKD)

AGMA EP 9005

AIST 224

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Современное высоконагруженное промышленное оборудование, такое как редукторы конвейеров, мешалок, экструдеров, вентиляторов, прессов, измельчителей, насосов, а также тихоходные тяжелонагруженные подшипники скольжения и качения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Использование высокотехнологичного пакета присадок обеспечивает надежную защиту от микропиттинга при усталостном износе.
- Ингибитор коррозии и деэмульгатор защищают рабочие поверхности оборудования от образования окислов и позволяют использовать масло в условиях обводнения.
- Низкое пенообразование уменьшает вероятность попадания воздуха в рабочую часть системы, обеспечивая стабильность масляной пленки в узлах трения.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	TAIF BEAT CLP				
	испытания	68	100	150	220	320
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	ASTM D445	65,9	98,3	148,5	217,4	310,2
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с	ASTM D445	8,5	11,2	14,5	18,5	23,3
Индекс вязкости	ASTM D2270	99	99	95	94	94
Склонность к пенообразованию при 94°C, мл	ASTM D892	30/0	10/0	10/0	10/0	20/0
Деэмульгирующая способность при 82°C, мин.	ASTM D1401	30	30	30	30	30
Механическое испытание на FZG A/8,3/90	ISO 14635	12+	12+	12+	12+	12+
Микропиттинг (испытание на шестеренчатом FZG)	ISO 14635	10	10	10	10	10
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	234	243	246	257	258
Температура застывания, °С	ASTM D97	-27	-25	-21	-19	-17
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D4052	878	886	888	890	892

Информация является справочной. Характеристики продукта могут меняться в пределах нормативнотехнической документации. Вы всегда можете связаться с нами по вопросам, касающимся продукции TAIF, а также сервисных услуг:

ООО «ТАИФ-СМ», 420012, г. Казань, ул. Щапова д.27, тел. 8 (800) 551-88-43, e-mail: <u>sm@taif-sm.ru</u>